



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



180900110152

(2018)沪质监验字135号

JS2005460003

检测报告

Test Report

产品名称：普通强度橡胶软线

型号规格：60245IEC53 (YZ) -300/500 2×1.0

受检单位：上海创奇电缆有限公司

委托单位：上海市市场监督管理局

检测类别：市监督抽查

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research



上海市质量监督检验技术研究院 检测报告

报告编号: JS2005460003

共3页 第1页

产品名称	普通强度橡胶软线		规格型号	60245IEC53 (YZ) -300/500 2×1.0		
			商标	/		
任务来源	上海市市场监督管理局ZJ202004J408		检测类别	市监督抽查		
受检单位名称	上海创奇电缆有限公司					
相关单位名称	上海创奇电缆有限公司					
产品等级	未标注	批号(编号)	/		商品条码	/
		生产日期	2020.3.16		样品数量	100米(其中50米为备样)
抽样日期	2020.04.16	抽样地点	成品仓库		抽样基数	200米
到样日期	2020.04.16	抽样单编号	0007465		抽样人员	张经毅 赵顺年
样品状态描述	完好					
检测依据	GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆					
判定依据	SHSSXZ0135-2020电线电缆产品上海市产品质量监督抽查实施细则					
检测日期	2020年04月16日		至	2020年06月02日		
检测结论	<p>经抽样检测,本次产品质量监督抽查所检项目共21项,符合上述检测依据和相关规定。具体检测项目详见结果页。</p> <p style="text-align: center;">(检测报告专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2020.06.28</p>					
受检单位 通讯资料	地址	上海市嘉定区胜辛南路255弄28号				
	邮编	201802	电话	13262605448		
备注	本报告检测结论是根据检测依据/判定依据仅对所检项目得出的,不代表未经检测的项目或功能符合要求。 各样封存地点: 检验机构					

主检:

张经毅

审核:

王哲唯

批准:

谢碧

检测报告

报告编号: JS2005460003

上海市质量监督检验技术研究院

共3页 第2页

检测结果汇总							
序号	检测项目		技术要求	检测结果		单项判定	备注
				棕	蓝		
1	导体电阻 (20℃) (Ω/km)		不大于19.5	17.6	17.6	符合	/
2	成品电缆电压试验 (2000V, 5min)		不击穿	未击穿	未击穿	符合	/
3	绝缘线芯电压试验 (1500V, 5min)		不击穿	未击穿	未击穿	符合	/
4	绝缘平均厚度 (mm)		不小于0.6	0.7	0.8	符合	/
5	绝缘最薄处厚度 (mm)		不小于0.44	0.58	0.57	符合	/
6	护套平均厚度 (mm)		不小于0.9	1.3		符合	/
7	护套最薄处厚度 (mm)		不小于0.67	1.23		符合	/
8	绝缘老化前抗张强度 (N/mm ²)		不小于5.0	6.9	6.7	符合	/
9	绝缘老化前断裂伸长率 (%)		不小于200	330	350	符合	/
10	绝缘老化后抗张强度 (100℃, 168h) (N/mm ²)		不小于4.2	7.3	7.1	符合	/
11	绝缘老化后断裂伸长率 (100℃, 168h) (%)		不小于200	350	360	符合	/
12	绝缘老化后抗张强度变化率 (100℃, 168h) (%)		不大于±25	6	6	符合	/
13	绝缘老化后断裂伸长率变化率 (100℃, 168h) (%)		不大于±25	6	3	符合	/
14	绝缘热延伸 (200℃) (%)	载荷下的伸长率	不大于100	23	18	符合	/
		冷却后的伸长率	不大于25	0	0		
15	绝缘耐臭氧 (25℃, 24h)		无裂纹	无裂纹		符合	/
16	护套老化前抗张强度 (N/mm ²)		不小于7.0	11.8		符合	/
17	护套老化前断裂伸长率 (%)		不小于300	350		符合	/
18	护套老化后断裂伸长率 (70℃, 240h) (%)		不小于250	380		符合	/

检测报告

报告编号: JS2005460003

上海市质量监督检验技术研究院

共3页 第3页

检测结果汇总							
序号	检测项目		技术要求	检测结果		单项判定	备注
				棕	蓝		
19	护套老化后抗张强度变化率 (70℃, 240h) (%)		不大于±20	2		符合	/
20	护套老化后断裂伸长率变化率 (70℃, 240h) (%)		不大于±20	9		符合	/
21	护套热延伸 (200℃) (%)	载荷下的伸长率	不大于175	20		符合	/
		冷却后的伸长率	不大于25	0			

(以下空白)

注 意 事 项

- 1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、 不得部分复制报告，复制报告须加盖“检验检测专用章”或检测单位公章，否则无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签名无效。
- 4、 报告涂改无效。

声 明

- 1、 本质检机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 对送样委托检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本质检机构提出，逾期不予受理。
- 3、 对于非本质检机构实施抽样的检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 4、 未经本质检机构同意，委托人不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。
- 5、 本质检机构在资质认定证书确定的能力范围内，对社会出具具有证明作用数据、结果时，应当标注检验检测机构资质认定标志，并加盖检验检测专用章。在资质认定证书确定的能力范围外，出具的检验检测报告或者证书上不得标注检验检测机构资质认定标志，该数据、结果对社会不具有证明作用。

上海市质量监督检验技术研究院所属单位一览表

1. 食品化学产品质量检验所(代码 SP) / 国家食品质量监督检验中心(上海) / 国家保洁产品质量监督检验中心 / 上海市食品质量监督检验站

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-54263362、54263342 传真: 021-54265730
E-mail: shihuas@sqi.org.cn

2. 上海时代之光照明电器检测有限公司(代码 ZM) / 国家电光源质量监督检验中心(上海) / 国家灯具质量监督检验中心 / 国家轻工业灯具质量监督检测中心 / 上海市照明产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 2 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336162、54336173、54336181、54336227 传真: 021-54337200
E-mail: salt@sqi.org.cn、salt@saltnet.com.cn、sdzg@sqi.org.cn

3. 机电产品质量检验所(代码 JD) / 上海市机电产品质量监督检验站

地址: 上海市静安区万荣路 918 号 邮编: 200072
电话: 021-56035307、56652534 传真: 021-56652624
E-mail: jds@sqi.org.cn

4. 轻工与化工产品质量检验所(代码 QG、HG) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 化学工业鞋类质量监督检验中心 / 上海市轻工产品质量监督检验站 / 上海市化工产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 3 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336172、54336175 传真: 021-54336175
E-mail: qgs@sqi.org.cn、qingqong@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-54265916 传真: 021-64850804

5. 建材家居装饰装修质量检验所(代码 JC) / 国家家具质量监督检验中心 / 国家轻工业家具质量监督检测中心 / 国家轻工业建筑五金质量监督检测中心 / 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 / 上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站 / 上海市室内装饰质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336170、54336225 传真: 021-54336170
E-mail: jcs@sqi.com.cn、jiancai@sqi.org.cn

6. 电子电器家用电器质量检验所(代码 DZ、DQ) / 国家电器能效与安全质量监督检验中心 / 国家智能电网分布式电源装备质量监督检验中心(上海) / 上海市电子电器家用电器质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 4 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336322、64336605 传真: 021-64313348
E-mail: dzs@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-64850806、54263097 传真: 021-64850806
E-mail: dqs@sqi.org.cn

7. 计量检测所:(代码 JL)

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336348、54336326 传真: 021-62892960
E-mail: jis@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号(长度室) 邮编: 200031
电话: 021-64372100 传真: 021-64372108

8. 上海质量技术认证中心(代码 SQC)

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号 邮编: 200031
电话: 021-64318322、64311651 传真: 021-64715086
E-mail: rzzx@sqi.org.cn

9. 培训中心(代码 PX)

地址: 上海市静安区万荣路 918 号
电话: 021-56776627(主任室)、56773282 传真: 021-56773282
网址: <http://www.sqi.com.cn>、e-mail: peixun@sqi.org.cn

10. 纤维检验所(代码 XW) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 上海市纺织纤维质量监督检验站

地址: 上海市长乐路 1228 号 邮编: 200040
电话: 021-62495465 传真: 021-62481025
E-mail: xws@sqi.org.cn

